FICHE TECHNIQUE PRELIMINAIRE

RECKLI
DESIGN YOUR CONCRETE

RECKLI® Décoffrant

Agent de décoffrage prêt à l'emploi, en phase aqueuse, sans obligation d'étiquetage

CARATERISTIQUES ET DOMAINES D'APPLICATION

Le RECKLI Décoffrant est un agent de démoulage pour béton, prêt à l'emploi, à base d'eau et formulé à partir d'huiles de paraffine exemptes de toute obligation d'étiquetage. Il est spécialement conçu pour une utilisation avec les matrices, coffrages et moules structurés RECKLI.

Le RECKLI Décoffrant peut bien entendu également être utilisé sur d'autres supports de coffrage non absorbants, tels que le bois verni, l'acier ou les coffrages traités aux polymères. Il est recommandé d'effectuer un essai préalable en conditions réelles afin de valider son efficacité sur le support concerné.

Après pulvérisation et séchage, Le RECKLI Décoffrant forme un film hydrophobe extrêmement fin qui n'adhère pas et ne colle pas au coffrage, même en cas d'exposition au soleil.

DONNEES TECHNIQUES

Propriété	Valeur	Méthode
Température de mise en œuvre :	› 0 °C – +50 °C	
Densité spécifique :	0,96 g/cm³	ISO 2811
Extrait sec:	20 %	

Ces données sont fournies à titre indicatif et ne peuvent pas être utilisées comme base pour des spécifications.

PREPARATION DU SUPPORT

Le support de coffrage doit être exempt de toute saleté.

RECKLI GmbH
Industriestraße 36
D-44628 Herne
Tel +49 2323 1706-0
Fax +49 2323 1706-50
info@reckli.de
www.reckli.de

MISE EN OEUVRE

Le RECKLI Décoffrant doit être agité soigneusement avant chaque utilisation. Le produit s'applique en fine couche sur le support de coffrage, à l'aide d'un pinceau ou par pulvérisation. L'excédent doit être soigneusement éliminé des cavités et zones en creux.

Le temps de séchage dépend fortement des conditions de température et de ventilation. Le film de démoulage est initialement blanchâtre à l'application, puis devient transparent en séchant. Le béton ne doit être coulé qu'une fois l'émulsion complètement sèche.

Pour éviter tout lessivage, dépôt de salissures ou altération du film de démoulage, les matrices et moules doivent être protégés jusqu'au coulage du béton à l'aide de bâches, films plastiques ou autres moyens appropriés.

CONSOMMATION MOYENNE

Env. 40 à 80 ml/m² par application, en fonction du type de support.

CONDITIONNEMENTS

Bidons : 210 l / 20 l | 5 l

STOCKAGE

A Protéger du gel ! Le RECKLI Décoffrage se conserve pendant 9 mois après la date de livraison dans son emballage d'origine fermé, à une température d'environ 18 °C. Les emballages entamés doivent être soigneusement refermés immédiatement après usage.

INFORMATIONS GENERALES

Pour tout complément d'information, veuillez-vous référer à la notice suivante „Mode d'emploi des Matrices de coffrage".

RECKLI GmbH
Industriestraße 36
D-44628 Herne
Tel +49 2323 1706-0
Fax +49 2323 1706-50
info@reckli.de
www.reckli.de

CONSIGNES DE SECURITE

Le RECKLI Décoffrant n'est pas classé comme substance dangereuse selon les directives européennes. Le produit répond aux critères de classification du **GISCODE** de la BG Bau et appartient au groupe de produits **BTM 01** (émulsions de démoulants pour béton, exemptes de tout étiquetage).

Lors de l'utilisation en espace fermé, veiller à assurer une aération suffisante. Éviter toute inhalation de brouillards de pulvérisation ainsi que le contact avec la peau et les yeux.

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité ainsi que les indications figurant sur l'étiquette.

La présente fiche technique est fournie à titre informatif et ne constitue pas un document contractuel applicable à toutes les situations. Nous recommandons de réaliser, dans tous les cas, un essai préalable adapté aux conditions spécifiques de l'application.

La présente édition annule et remplace toutes les versions antérieures de la fiche technique RECKLI Décoffrant

RECKLI GmbH
Industriestraße 36
D-44628 Herne
Tel +49 2323 1706-0
Fax +49 2323 1706-50
info@reckli.de
www.reckli.de