

# Cire de Décoffrage RECKLI TL

**Agent décoffrant pour béton**

Cire de Décoffrage

RECKLI TL

Produit 04001

Edition 08/16

## PROPRIETES ET APPLICATIONS

La cire de décoffrage RECKLI TL est un agent de démoulage du béton contenant des solvants, prêt à l'emploi. Il est conçu pour la fabrication de béton apparent de haute qualité sur les moules structurés et les matrices de coffrage RECKLI. Bien entendu, il peut également être utilisé sur tout autre type de coffrage résistant aux solvants et non absorbant.

La cire de décoffrage RECKLI TL a un effet physique et n'affecte pas la surface du béton. Après séchage, un film cireux, qui n'est pas déplacé par le coulage et la mise en place du béton, reste sur le coffrage. Ainsi, les défauts connus des agents de démoulage à base d'huile, tels que la décoloration, les nuages ou les motifs de pulvérisation, sont évités. La cire de décoffrage RECKLI TL améliore la protection anticorrosion des coffrages et des moules en acier. Il convient également aux moules et coffrages qui sont exposés à un traitement thermique.

De plus, la cire de décoffrage RECKLI TL ne gêne pas l'adhérence d'un revêtement, d'une peinture ou d'une lasure ultérieurs, ce qui est souvent le problème avec des agents de démoulage à base d'huile.

## DONNEES TECHNIQUES

propriétés	valeur	méthode
température d'emploi:	+10 °C – +30 °C	
densité:	0,82 g/cm <sup>3</sup>	ISO 2811
contenu solide:	21 %	en poids
gélification:	env. +10 °C	

Ces données sont des valeurs indicatives. Elles ne sont pas destinées à la génération de spécifications.

## SUPPORTS

Les surfaces coffrantes doivent être propres et sèches.

## MISE EN OEUVRE

Appliquer la cire de décoffrage RECKLI TL très finement sur la surface du moule par brosse ou pulvérisation. L'excès de matériau doit être enlevé à l'aide d'une brosse ou d'un chiffon propre dans les cavités, les détails du motif ou les interstices. L'application de cire de décoffrage RECKLI TL est plus efficace lorsque le coffrage est à plat. Avant de bétonner, s'assurer que tous les détails de la structure ont été entièrement recouverts et que la cire est sèche.

Une fois appliqué, le film de décoffrant doit être bien protégé contre la pluie, la saleté ou la poussière. En particulier pour le béton coulé en place, prendre les mesures appropriées pour protéger le coffrage avant le bétonnage, telles que des films plastique ou des bâches.

Cire de Décoffrage  
RECKLI TL  
Produit 04001  
Edition 08/16

## CONSOMMATION

Environ 0,1 – 0,15 L/m<sup>2</sup> par application, selon le type de structure.

## CONDITIONNEMENTS

Fûts/ jerricans/ bidons : 210 l | 25 l | 5 l | 1 l.

## STOCKAGE

Entreposer dans un endroit sec et bien aéré, à température ambiante. Garder le contenant hermétiquement fermé ; ne pas exposer à l'irradiation directe du soleil. Tenir à l'écart de toute source d'ignition, ne pas fumer. Les fûts ouverts doivent être fermés hermétiquement juste après utilisation.

La cire de décoffrage RECKLI TL peut flocculer à des températures inférieures à 10°C. Une fois réchauffée à 20° C dans le bidon fermé, tout le contenu se liquéfiera à nouveau, ce qui permettra l'utilisation ultérieure.

## INFORMATIONS GENERALES

Pour des informations complémentaires, voir :

„Mode d'emploi des matrices reckli”.

## SECURITE

La cire de décoffrage RECKLI TL contient un mélange inflammable d'hydrocarbures. Prévoir une ventilation suffisante sur le lieu de travail. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues ou de toute autre source d'inflammation. Ne fumez pas ! Protéger la peau et les yeux des éclaboussures de produit. Veuillez consulter la fiche de données de sécurité correspondante et respecter les indications figurant sur l'étiquette de l'emballage en ce qui concerne le règlement sur les marchandises dangereuses. Le présent dépliant n'est qu'une directive d'application. Il ne prétend pas être exhaustif et valable pour tous les modes d'application. Un test préliminaire dans les conditions réelles est fortement recommandé.

Cette notice remplace tous les documents publiés antérieurement concernant la cire de décoffrage RECKLI TL et les déclare comme n'étant plus valides.