

Cire de démoulage RECKLI[®] TL-W

Cire de démoulage
RECKLI TL-W
Produit 04026
Version 01/16

Décoffrant livré prêt à l'emploi, aqueux

PROPRIETES

La cire de démoulage RECKLI TL-W est un décoffrant aqueux, livré prêt à l'emploi, absolument dépourvu de solvants, qui a été tout spécialement mis au point pour des matrices, coffrages et moules structurés RECKLI. Bien entendu, notre cire RECKLI TL-W peut être employée sur tout autre support, comme bois ou coffrages en matière synthétique traitée.

Nous vous recommandons de procéder chaque fois à des essais préalables en tenant compte de toutes les données pratiques.

La cire RECKLI TL-W est une émulsion à esters. Elle est appliquée par pulvérisateur en couche mince et laisse sur le support une pellicule qui résiste parfaitement au coulage du béton. Ainsi nous évitons les changements de teinte, apparition de nuages et auréoles qui peuvent apparaître lors de l'emploi d'agents de démoulage à base d'huile.

Enfin, notre cire de démoulage RECKLI TL-W présente l'avantage qu'il n'y a pas de problème d'adhérence avec des couches appliquées ultérieurement ou des jointoiements, comme c'est le cas avec des agents de démoulage à base d'huile. Malgré tout, il est recommandé d'appliquer des primaires contenant des solvants pour obtenir une parfaite adhérence.

APPLICATION

La cire de démoulage RECKLI TL-W s'applique au pulvérisateur ou au pinceau en couche mince sur le support parfaitement propre et sec. Il est nécessaire d'éliminer tout excédent de cire dans les creux. On vérifie ensuite au toucher l'évaporation complète de l'émulsion avant le bétonnage. L'évaporation dépend de la température ambiante et de la ventilation.

Toutefois, on peut bétonner juste après l'application de cire de démoulage RECKLI TL-W, sans qu'il en résulte des conséquences négatives. Pour éviter une dégradation de la couche de cire de démoulage due aux intempéries, il convient de la protéger.

CONSOMMATION

De 80 à 100 g environ par m², selon la nature ou le pouvoir absorbant du support.

RECKLI GmbH
Gewerkenstraße 9a
D-44628 Herne
Tel +49 2323 1706-0
Fax +49 2323 1706-50
info@reckli.de
www.reckli.de

LIVRAISON ET STOCKAGE

En bidons en matière plastique de: 4,5 kg | 9 kg | 25 kg.

La cire de démoulage RECKLI TL-W renferme de l'eau et doit être mise à l'abri du gel. C'est pourquoi elle ne peut être utilisée à des températures ambiantes se situant autour de 0 °C. Les bidons, bien fermés, se conservent six mois environ dans un endroit frais, mais non exposé au gel.

Cire de démoulage

RECKLI TL-W

Produit 04026

Version 01/16

REMARQUE

En tant que décoffrant non-polluant et aqueux, la cire RECKLI-TL-W n'est pas caractérisée comme matière dangereuse. Cette notice est essentiellement conçue pour fournir des indications de mise en oeuvre. Elle n'engage pas notre responsabilité et ne prétend pas être exhaustive. Dans chaque cas particulier, nous vous recommandons de procéder à un essai préalable en tenant compte de toutes les données pratiques.

Cette fiche technique annule et remplace toutes les notices précédentes concernant la cire de démoulage RECKLI TL-W.

RECKLI GmbH

Gewerkenstraße 9a

D-44628 Herne

Tel +49 2323 1706-0

Fax +49 2323 1706-50

info@reckli.de

www.reckli.de