

Agent de Démoulage du Plâtre RECKLI[®] GTM

Agent de Démoulage du
Plâtre RECKLI GTM

Produit 04091

Édition 01/23

Décoffrant livré prêt à l'emploi, aqueux

PROPRIETES

L'Agent de Démoulage du Plâtre RECKLI GTM est un produit prêt à l'emploi, pour le décoffrage de moulages en plâtre de moules en matières synthétiques telles que élastomères RECKLI PUR, caoutchoucs silicone RECKLI, résines époxy RECKLI, polyéthylène, polyester, etc.

Notre Agent de Démoulage du Plâtre RECKLI GTM est une émulsion très efficace qui, outre l'effet de séparation exceptionnel, provoque également une bonne humidification de la surface en plâtre permettant d'éviter la formation de bulles.

Si on se sert correctement de ce produit, les moules peuvent être démoulés sans résidus et être réutilisés sans faire l'objet d'un nettoyage supplémentaire.

Avec l'Agent de Démoulage du Plâtre RECKLI GTM, on exclue toute modification du moule par gonflement, surtout lors de l'utilisation de moules en caoutchouc silicone RECKLI et en élastomère RECKLI PUR.

L'Agent de Démoulage du Plâtre RECKLI GTM n'a aucune influence sur l'adhérence des couches.

APPLICATION

L'Agent de Démoulage du Plâtre RECKLI GTM est appliqué au pinceau ou au pistolet. Le versement du plâtre peut s'effectuer mouillé-sur-mouillé. Nous recommandons cependant de laisser sécher la couche d'agent de démoulage.

Pour éviter des destructions sur la surface du plâtre, nous recommandons d'enlever le matériau excédentaire à l'aide d'un chiffon, d'une éponge ou d'air comprimé.

CONSOMMATION

Environ 50 g/m² de surface lisse.

LIVRAISON ET STOCKAGE

En bidons en matière plastique de : 4,5 kg | 9 kg | 24 kg.

L'Agent de Démoulage du Plâtre RECKLI GTM renferme de l'eau et doit être mise à l'abri du gel. C'est pourquoi elle ne peut être utilisée à des températures ambiantes se situant autour de 0 °C.

RECKLI GmbH

Industriestraße 36

D-44628 Herne

Tel +49 2323 1706-0

Fax +49 2323 1706-50

info@reckli.de

www.reckli.de

Les bidons, bien fermés, se conservent six mois environ dans un endroit frais, mais non exposé au gel.

REMARQUE

Éviter l'inhalation des brouillards de pulvérisation ainsi que le contact avec la peau et les yeux. Veuillez consulter la notice technique correspondante et la fiche de données de sécurité.

Cette notice est essentiellement conçue pour fournir des indications de mise en oeuvre. Elle n'engage pas notre responsabilité et ne prétend pas être exhaustive. Dans chaque cas particulier, nous vous recommandons de procéder à un essai préalable en tenant compte de toutes les données pratiques.

Cette fiche technique annule et remplace toutes les notices précédentes concernant l'Agent de Démoulage du Plâtre RECKLI GTM.

Agent de Démoulage du
Plâtre RECKLI GTM

Produit 04091
Édition 01/23