

## FICHE TECHNIQUE

# Décoffrant RECKLI<sup>®</sup> TL-Eco

Décoffrant RECKLI TL-Eco

Produit 04261

Version 06/21

Décoffrant livré prêt à l'emploi, aqueux, biodégradable

### PROPRIETES

Le décoffrant RECKLI TL-Eco est une huile végétale en émulsion aqueuse, livré prête à l'emploi, à base d'huile biodégradable et exempte de solvants. Elle a été tout spécialement mis au point pour les matrices, coffrages et moules structurés RECKLI. Bien entendu, le décoffrant RECKLI TL-Eco peut également être utilisée sur d'autres supports non absorbants, comme bois traité ou coffrages en matière synthétique.

Nous vous recommandons de procéder chaque fois à des essais préalables en tenant compte de toutes les données pratiques.

Le décoffrant RECKLI TL-Eco est une émulsion, qui après vaporisation et séchage laisse sur le support une pellicule fine qui résiste parfaitement au coulage du béton.

### DONNEES TECHNIQUES

Propriété	Valeur	Méthode
Température de mise en œuvre:	+10 °C – +50 °C	
Poids spécifique:	0,95 g/cm <sup>3</sup>	ISO 2811
Teneur en solides:	30 %	

Les valeurs sont à titre indicatif et ne sont en aucun cas destinées à établir une spécification.

### APPLICATION

La surface du coffrage doit être propre. Bien agiter le décoffrant RECKLI TL-Eco avant chaque utilisation. Elle s'applique ensuite en couche mince sur le support au pinceau ou par pulvérisation. Il est nécessaire d'éliminer tout excédent de décoffrant dans les creux. Attendre l'évaporation complète de l'émulsion avant le bétonnage. Le temps de séchage dépend de la température ambiante et de la ventilation. Par contre, des surplus excessifs d'agents de démoulage peuvent entraîner un léger sablage ou une décoloration. Pour éviter une dégradation de la couche de décoffrant due aux intempéries, il convient de la protéger jusqu'au bétonnage (films, bâches, etc.).

## CONSOMMATION

Environ 0,10l/m<sup>2</sup> de béton matricé, (variable selon le type de support).

Décoffrant RECKLI TL-Eco

Produit 04261

Version 07/19

## LIVRAISON ET STOCKAGE

En bidons plastiques de: 5 L | 10 L | 25 L.

RECKLI TL-Eco peut être stockée dans son emballage d'origine fermé à une température d'environ 18 °C, 6 mois après la date de livraison. Les bidons ouverts doivent être fermés hermétiquement immédiatement après usage. Protéger impérativement du gel !

## INFORMATIONS GENERALES

Veuillez vous reporter à notre brochure « Mode d'emploi des Matrices RECKLI ».

## MESURES DE PROTECTION

Le décoffrant RECKLI TL-Eco n'est pas une substance dangereuse selon les directives européennes. En cas de travail dans des locaux fermés, une bonne ventilation doit être assurée.

Éviter l'inhalation des vapeurs et brouillards de pulvérisation ainsi que le contact avec la peau et les yeux. Veuillez respecter la fiche de données de sécurité et les consignes figurant sur l'étiquette concernant l'ordonnance sur les substances et marchandises dangereuses

Cette notice est essentiellement conçue pour fournir des conseils de mise en œuvre. Elle n'engage pas notre responsabilité et ne prétend pas être exhaustive. Dans chaque cas particulier, nous vous recommandons de procéder à un essai préalable en tenant compte de toutes les données pratiques.

Cette fiche technique annule et remplace toutes les notices précédentes concernant le Décoffrant RECKLI TL-Eco.

RECKLI FRANCE

58 avenue Charles de Gaulle  
92200 NEUILLY SUR SEINE

Tel +33 01 47 27 49 18

info@reckli.fr

www.reckli.fr