

TECHNISCHES MERKBLATT

RECKLI[®] Füller L

RECKLI Füller L

Produkt 07056

Ausgabe 01/23

Anorganischer Leichtfüllstoff

EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNG

RECKLI Füller L ist ein geblähter, anorganischer Leichtfüllstoff. Er wird zugesetzt, wenn starke Volumenvergrößerung und ein niedriges spezifisches Gewicht erwünscht sind. RECKLI Füller L kann mit allen RECKLI Zweikomponenten-Gießharzen auf Polyurethan- und Epoxidharzbasis abgemischt werden. Die Zugabe erfolgt vorzugsweise nach dem Vermischen von Härter und Stammkomponente mit langsam laufenden Rührwerkzeugen. Die Zugabe verringert die Fließfähigkeit der jeweiligen Flüssigkunststoffe deutlich.

ABMISCHUNGSBEISPIELE

- RECKLI Estrichharz EP: 100 Gewichtsteile
RECKLI Füller L: 40 Gewichtsteile
Gießmasse, hart, spezifisches Gewicht: 0,85 g/cm³
- RECKLI Estrichharz EP: 50 Gewichtsteile
RECKLI Füller L: 100 Gewichtsteile
Stampfmasse, hart, spezifisches Gewicht: 0,60 g/cm³
- RECKLI PUR-Elastomer A60: 100 Gewichtsteile
RECKLI Füller L: 25 Gewichtsteile
Gießmasse, elastisch, spezifisches Gewicht: 1,10 g/cm³

GEBINDEGRÖßEN

Säcke: 20 kg | Eimer: 7 kg

LAGERUNG

Trocken lagern, Säcke und Eimer nach Entnahme wieder dicht verschließen.

SCHUTZHINWEISE

Staubentwicklung ist zu vermeiden. Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt. Dieses Merkblatt soll lediglich als Verarbeitungshinweis dienen. Es nimmt nicht für sich in Anspruch, verbindlich und für alle Anwendungsmöglichkeiten gültig zu sein. Wir empfehlen, in jedem Fall einen auf die jeweilige Praxis abgestimmten Vorversuch durchzuführen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle früheren Merkblätter über RECKLI Füller L ihre Gültigkeit.

RECKLI GmbH

Industriestraße 36

D-44628 Herne

Tel +49 2323 1706-0

Fax +49 2323 1706-50

info@reckli.de

www.reckli.de