

VORLÄUFIGES TECHNISCHES MERKBLATT

RECKLI[®] Bauharz EP schnell

Modifiziertes Epoxidharz

RECKLI Bauharz EP
schnell

Produkt 07126
Ausgabe 07/24

EIGENSCHAFTEN

RECKLI Bauharz EP schnell ist ein ungefülltes, dünnflüssiges, lösungsmittelfreies, transparentes Zwei-Komponenten-Harz auf Epoxidharzbasis mit einem praxisgerechten Mischungsverhältnis von 2 Gewichtsteilen Stamm und 1 Gewichtsteil Härter. Unter Lichteinwirkung (UV) lässt sich eine leichte Vergilbung nicht vermeiden, die jedoch ohne Einfluss auf die technischen Merkmale bleibt.

RECKLI Bauharz EP schnell eignet sich besonders auch für Anwendungen bei niedrigeren Temperaturen (+5 °C – +10 °C) oder mit verkürzter Härtingszeit.

ANWENDUNG

RECKLI Bauharz EP schnell kann mit verschiedenen ofentrockenen Füllstoffen abgemischt werden und ergibt, je nach Harzanteil, Mörtelmischungen, Verlaufsbeschichtungen oder Spachtelmassen mit ausgezeichneter Haftung auf bauüblichen Untergründen. Ein besonderes Einsatzgebiet ist die Herstellung von dekorativen Quarzböden in Büros, Lager-, Verkaufs- und Ausstellungsräumen.

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Wert	Norm
Mischungsverhältnis (Stamm : Härter):	2 : 1	(nach Gewichtsteilen)
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C – +30 °C	
Viskosität der Stammkomponente:	ca. 2000 mPa·s	ISO 2555
Topfzeit (200-g-Ansatz bei +21 °C):	ca. 15 – 20 min	
früheste Belastbarkeit (bei +21 °C):	ca. 16 h	
volle chemische und mechanische Beanspruchung:	10 – 14 Tage	
Spez. Gewicht:	1,15 g/cm ³	
Härte:	70 – 75 Shore D	DIN 53505
Kugeldruckhärte:	65 – 70 N/mm ²	DIN 53456
Wärmebeständigkeit (trockene Wärme):	100 °C	
Wärmeformbeständigkeit:	45 °C	DIN 53462

Diese Angaben stellen typische Richtwerte dar und sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt.

RECKLI GmbH
Industriestraße 36
D-44628 Herne
Tel +49 2323 1706-0
Fax +49 2323 1706-50
info@reckli.de
www.reckli.de

UNTERGRUND

Bei Beschichtungen und Verklebungen müssen Untergründe tragfähig, sauber, trocken und frei von Wachs, Fett oder Öl sein.

RECKLI Bauharz EP
schnell

Produkt 07126
Ausgabe 07/24

VERARBEITUNG

Der Härter (B) wird dem Stamm (A) zugegeben und homogen vermischt. Die Mischung wird in ein zweites Gefäß gefüllt und nochmals gründlich vermengt. Das Einrühren größerer Mengen von Luft ist hierbei nach Möglichkeit zu vermeiden. Angerührtes Material ist innerhalb der Topfzeit zu verarbeiten. Bei Anmischen größerer Mengen verringert sich die Verarbeitungszeit.

GERÄTEREINIGUNG

Werkzeuge müssen gründlich mit saugfähigen Tüchern oder Lappen, bei Bedarf mithilfe von RECKLI Epoxi-Reinigungsmittel gereinigt werden, einfaches Einlegen in Lösemittel genügt nicht.

GEBINDEGRÖßEN

Gebindepaare: 7,5 kg | 15 kg;
Doppeldosen: 750 g (Der Härter befindet sich im Gebindedeckel).

LAGERUNG

In trockenen Räumen bei Raumtemperatur lagern. RECKLI Bauharz EP schnell ist in geschlossener Originalverpackung bei Temperaturen von ca. 18 °C 6 Monate nach Lieferdatum haltbar. Angebrochene Gebinde sind sofort nach Gebrauch wieder gut zu verschließen.

BESONDERE HINWEISE

Lagerung bei zu niedrigen Temperaturen kann zu teilweisem Auskristallisieren des Stammmaterials führen. In solchen Fällen lässt sich das Harz durch Warmstellen im geschlossenen Kanister bei 40 – 50 °C wieder aufschmelzen. Nach gründlichem Aufmischen ist das Material wieder verwendbar.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beachten Sie bitte auch folgende Informationsschriften:

„Allgemeine Hinweise für den Gebrauch von RECKLI Zweikomponentenharzen“.

SCHUTZHINWEISE

Haut und Augen sind vor Härter- und Kunststoffspritzern zu schützen. Arbeitsplätze sind gut zu lüften. Bitte beachten Sie das entsprechende Sicherheitsdatenblatt und die Hinweise auf dem Etikett zur Gefahrstoff- und

RECKLI GmbH
Industriestraße 36
D-44628 Herne
Tel +49 2323 1706-0
Fax +49 2323 1706-50
info@reckli.de
www.reckli.de

Gefahrgutverordnung. Dieses Merkblatt soll lediglich als Verarbeitungshinweis dienen. Es nimmt nicht für sich in Anspruch, verbindlich und für alle Anwendungsmöglichkeiten gültig zu sein. Wir empfehlen, in jedem Fall einen auf die jeweilige Praxis abgestimmten Vorversuch durchzuführen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle früheren Merkblätter über RECKLI Bauharz EP schnell ihre Gültigkeit.

RECKLI Bauharz EP
schnell

Produkt 07126
Ausgabe 07/24

RECKLI GmbH

Industriestraße 36
D-44628 Herne
Tel +49 2323 1706-0
Fax +49 2323 1706-50
info@reckli.de
www.reckli.de