

TECHNISCHES MERKBLATT

RECKLI[®] OS D

RECKLI OS D

Produkt 07565

Ausgabe 01/23

Hydrophobierungsmittel

EIGENSCHAFTEN

RECKLI OS D ist eine hydrophobierende, wässrige Betonimprägnierung auf Silikonbasis. Es besitzt vielfältige Produktvorteile, ohne die Optik der behandelten Flächen zu verändern: RECKLI OS D ist UV-beständig, vermindert Wasserläufe an den Fassaden, reduziert das Eindringen von säurehaltigen Bestandteilen aus der Luft, vermindert Ausblühungen und erhöht die Frost-Tausalz-Beständigkeit.

ANWENDUNGEN

RECKLI OS D eignet sich zur Behandlung saugfähiger Betonbauteile in folgenden Oberflächenbearbeitungen:

- glattgeschalter Sichtbeton
- Strukturbeton
- gesäuerte, gewaschene und gestrahlte Fassaden

RECKLI OS D schützt insbesondere Beton-Fassaden vor wässrigen Verschmutzungen. Es können sowohl ältere als auch junge Betonoberflächen behandelt werden.

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Wert	Prüfnorm
Aussehen:	milchige Flüssigkeit	
Geruch:	mild	
Dichte:	ca. 1 g/cm ³	ISO 2811
Viskosität (bei +20 °C):	ca. 20 mPa·s	ISO 2555
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C – +30 °C	

UNTERGRUND

Der zu behandelnde Untergrund muss vor der Anwendung von RECKLI OS D von Verschmutzungen, Ausblühungen, Trennmittelrückständen, Algen- und Moosbewuchs gereinigt werden. Die zu behandelnde Betonoberfläche sollte trocken sein.

RECKLI GmbH

Industriesraße 36

D-44628 Herne

Tel +49 2323 1706-0

Fax +49 2323 1706-50

info@reckli.de

www.reckli.de

VERARBEITUNG

Die Anwendung erfolgt bei trockenem, am besten windstillem Wetter und Umgebungs- und Untergrundtemperaturen zwischen mindestens +5 °C und maximal +30 °C. Während und mindestens 24 Stunden nach der Verarbeitung sind die behandelten Flächen vor Regen und starker Sonneneinstrahlung zu schützen.

RECKLI OS D wird in der gelieferten Konzentration mit einem Sprühgerät oder einer Rolle gleichmäßig bis zur einheitlichen Benetzung der Oberfläche aufgetragen. Bei stark saugenden Untergründen empfehlen wir eine zweite Anwendung nass in nass, um eine optimale Schutzwirkung zu erreichen.

RECKLI OS D

Produkt 07565

Ausgabe 01/23

GERÄTEREINIGUNG

Die Reinigung der Arbeitsgeräte erfolgt vor dem Antrocknen des Produktes mit klarem Wasser.

VERBRAUCH

Ca. 100 – 300 ml/m², abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes.

GEBINDEGRÖßEN

Kanister: 25 l | 5 l;

Fässer: 180 l

LAGERUNG

Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. RECKLI OS D ist in geschlossener Originalverpackung bei Raumtemperatur ein Jahr nach Herstellungsdatum haltbar. Angebrochene Gebinde sind sofort nach Gebrauch wieder gut zu verschließen.

SCHUTZHINWEISE

Haut und Augen sind vor Materialspritzern zu schützen. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt. Dieses Merkblatt soll lediglich als Verarbeitungshinweis dienen. Es nimmt nicht für sich in Anspruch, verbindlich und für alle Anwendungsmöglichkeiten gültig zu sein. Wir empfehlen, in jedem Fall einen auf die jeweilige Praxis abgestimmten Vorversuch durchzuführen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle früheren Merkblätter über RECKLI OS D ihre Gültigkeit.

RECKLI GmbH

Industriesraße 36

D-44628 Herne

Tel +49 2323 1706-0

Fax +49 2323 1706-50

info@reckli.de

www.reckli.de