



RECKLI Oberflächenverzögerer CR Typ PV (Positivverfahren)

Vorgenanntes Betonbauteil mit einem lösungsmittelhaltigen Betonoberflächenverzögerer strukturieren.

Oberflächenverzögerer:

RECKLI CR Typ PV (Auswaschtiefe ca. x,x mm, siehe Broschüre für RECKLI „Oberflächenverzögerer“)

Zuschlagsgröße:

x-x mm (Je nach Wahl des Oberflächenverzögerers und Auswaschtiefe, siehe Broschüre für RECKLI „Oberflächenverzögerer“)

Ausführung:

RECKLI Oberflächenverzögerer gut durchmischen, vollflächig und gleichmäßig im Airless-Sprühverfahren auf den absolut frischen Beton auftragen.

Verbrauch: ca. 200 g/m²

Der Beton ist nach dem Aushärten (1-3 Tage) mit einem Hochdruckreiniger (70-150 bar, Abstand mind. 30 cm) auszuwaschen.

Ausführung der Arbeiten gemäß der Broschüre für RECKLI „Oberflächenverzögerer“.